Grout 6 HP SFR

CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 5090
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Pó
CORES DISPONÍVEIS: Cinza
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS

CE EN 1504-6 | CE R4 EN 1504-3 | CAM UNI PdR 88

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra - Ferros de armação oxidados

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Vazamento

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Espessura máxima recomendada: 20 cm
- Misturar com água: 10-11 %
- Temperatura de uso: +5 / +35 °C
- Diâmetro máximo agregado: 6 mm
- Espessura mínima recomendada: 2.5 cm
- Pot-life: 30 min

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **15-06-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 1 dia **> 50 N/mm²**

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 28 dias **> 105 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão aos 7 dias **> 13 N/mm²**

NTC 2018 § 11.2.10.2
Resistência à tração longitudinal **> 5 N/mm²**

UNI EN 13295
Resistência à carbonatação **0.5 mm**

UNI EN 1015-17
Conteúdo de cloretos **<0.01 %**

UNI EN 1015-6
Densidade **2370 kg/m³**

UNI EN 1542
Ligação de aderência **3 N/mm²**

UNI EN 13057
Absorção capilar **< 0.5 kg•h^0.5/m²**

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 7 dias **> 90 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão em 1 dia **> 8 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão aos 28 dias **> 14 N/mm²**

EN 12390-6
> 6 N/mm²

EN 13501-1
Reação ao fogo **A1**

UNI PdR 88:2020
Conteúdo reciclado total **≥ 1.6 %**

EN 13412
Módulo elástico estático **35000 N/mm²**

UNI EN 12390-8
Penetração de água sob pressão (5 bar durante 72 horas) **< 5 mm**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.

GALERIA DE FOTOS

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.