Grout Micro Fix

CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 5090
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Pó
CORES DISPONÍVEIS: Cinza
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS

CE EN 1504-6 | CE G EN 998-2 | M80 EN 998-2

SUPORTES PERMITIDOS

Paredes mistas - Paredes de pedra - Paredes rochosas - Pedras naturais e porfídios - aço - GFRP

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Vazamento - Injeção - Bomba

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Misturar com água: 13 - 16 %
- Temperatura de uso: +5 / +35 °C
- Diâmetro máximo agregado: 0.50 mm
- Pot-life: 60 min

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **09-05-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 1 dia **> 28 N/mm²**

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 28 dias **> 85 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão aos 7 dias **> 11 N/mm²**

Extração de barras de aço a uma carga de 75 kN (EN 1504/6) **< 0.6 mm**

Impermeabilidade Darcy **10^(-10) cm/s**

EN 13142
Módulo elástico estático **25000 N/mm²**

UNI EN 1015-6
Densidade **2250 kg/m³**

UNI EN 13057
Absorção capilar **0.08**

UNI EN 12190
Resistência à compressão aos 7 dias **> 70 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão em 1 dia **> 7 N/mm²**

UNI EN 196/1
Resistência à flexão aos 28 dias **> 12 N/mm²**

UNI EN 1542
Conteúdo de cloretos **0.002 %**

UNI EN 1015-12
Ligação de aderência **> 2.5 N/mm²**

Condutividade térmica **0.62 W/mK**

Ausência de bleeding segundo UNI 8998

pH **> 12**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.