Latersana

Granulado de tijolos moídos para argamassa, betonilhas e rebocos

Composto adicional a base de "velhos" tijolos e telhas moídos, a adicionar a misturas de cal hidráulica e agregados, para a preparação de argamassas, rebocos e betonilhas de substrato, assimilados aos compostos de "cocciopesto" (Opus signinum) da tradição, nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 4000
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Pó
CORES DISPONÍVEIS: Vermelho / Amarelo
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 25 kg - Pallet: 60 x (Saco 25 kg)

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

A capacidade reativa, benéfica, do "cocciopesto" Latersana com relação aos componentes anídricos das misturas a base de cal hidráulica natural, mármore botticino, e cocciopesto (Opus signinum) é favorecida pelo fato de que a composição de Latersana é principalmente constituída por granulados de telhas e tijolos antigos, produzidos com temperaturas do forno que não superavam 1000°C. Desse modo a qualidade do granulado não era afetada transformando-se em produto clinkerizado, inerte. A adição de Latersana nas misturas de cal e agregados favorece a melhoria da impermeabilidade do sistema, incrementa a resistência à compressão e melhora a trabalhabilidade do composto final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Preparação de argamassa, betonilhas e rebocos a base de cal hidráulica natural, agregados carbonatos e cocciopesto.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Argamassas cimentícias de cal e mistas - Betonilhas de substrato - Pinturas e rebocos

MODO DE USO

Adicionar Latersana à correta mistura de ligantes e agregados, na quantidade prevista para o uso específico (entre 5% e 20% em peso sobre o peso dos demais componentes anídricos: cal hidráulica, agregados, terras coloridas). Adicionar a água necessária, mexendo bem, até obter uma mistura homogénea, sem grumos.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Adicionar a outros componentes.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação ilimitada
- Diâmetro máximo agregado: 1.2 mm
- Não inflamável
- Consumos (% sobre o peso dos componentes anídricos): 5 / 20 %
- Material 100% eco-compatível
- Peso específico: 1550 kg/m³

CONSUMO

Variável com base nas diversas exigências de projeto (indicativamente entre 5 e 20 % de Latersana no peso dos componentes anidros da mistura: cal hidráulica + agregados + terras coloridas).

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.

GALERIA DE FOTOS

CONTEÚDOS ADICIONAIS

AVISOS E PRECAUÇÕES

Proteger as superfícies frescas das argamassas e dos rebocos da exposição à luz solar direta, da chuva e do vento. Cuidar da maturação húmida prolongada.As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.