Sanadek

Tinta atóxica, transpirante, para interiores, de cal apagada

Tinta transpirante, natural, atóxica, para interiores, de tipo difuso, a base de cal apagada de longa maturação, pré-filtrada. Fórmula de base mineral, ativa, com elevadas capacidades antimofo naturais e anticondensação, preparada segundo as receitas tradicionais, para uso nas intervenções de bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentais.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3209 9000
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Líquido
CORES DISPONÍVEIS: Branco / Azichem - grassello di calce
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Balde 4 l - Balde 14 l

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais. Sanadek apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude antimofo e antibactérica. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pinturas decorativas e saneantes de ambientes internos.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Argamassas cimentícias de cal e mistas - placa de reboco - Gesso - Fibrocimento

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas. Um tratamento fixativo preliminar das superfícies é sempre aconselhável com um primer Sanaxil Fix de consolidação, transparente, baseado em silicato de potássio. A aplicação do Sanaxil Fix pode ser feita com trincha, rolo ou spray: o número de ponteiras necessárias e a razão de diluição com a água mais adequada devem ser determinadas de acordo com as condições e a degradação da absorção dos suportes. O intervalo de diluição admissível permite a adição de água até um máximo de 1:1.

MODO DE USO

Aplicar mediante pincel, rolo, pulverização, em duas demãos distanciadas uma da outra de cerca 24 horas.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pincel - Rolo - Pulverização

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Sem solventes
- Peso específico: 1.39 kg/dm³
- Temperatura de uso: +8 / +30 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 13300 - categoria	*max*
Resistência à abrasão húmida **3**	**20 g/l**

Resíduo seco **65 %**

CONSUMO

Aplicar de 0,30 a 0,40 litros de Sanadek para cada metro quadrado de superfície a ser pintada.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

GALERIA DE FOTOS

CONTEÚDOS ADICIONAIS

AVISOS E PRECAUÇÕES

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.