

Sealpvc SF 240

Waterstop em PVC, para juntas de construção estáticas, apoiado ao fundo



O waterstop Sealpvc SF 240 é um perfil impermeável de PVC, não hidrófilo expansivo, com 24 cm de largura e elevado módulo de elasticidade. É utilizado em juntas estáticas para juntas de betonagem horizontais (lajes), em estruturas de betão apoiadas na sub-base por baixo da armadura.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3925 9010

COMPONENTES: Monocomponente

APARÊNCIA: Perfilado em PVC

CORES DISPONÍVEIS: Luz azul

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Rolo 25 m

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Dado a sua composição especial, pode ser cortado com uma lâmina cortante (cutter) e soldado com simples instrumentos de soldadura a quente, tornando assim fácil a execução de conexões em andamento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização das juntas de construção estáticas entre: laje de fundação e parede de elevação, entre duas lajes, entre duas paredes de elevação, entre parede e sótão, apoiado aos substratos sob a armadura.

SUPORTES PERMITIDOS

Betão

MODO DE USO

Ligar com fio de ferro as bordas laterais do waterstop às armaduras de aço preparadas, a fim de posicioná-lo e fixá-lo na posição central com relação ao jato a executar. Proceder com as operações de jato, prestando atenção em não se dobrar e não mover do local colocado.


MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Aplicação manual




CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação ilimitada

 Não inflamável

 Largura: 240 mm

 Resistentes aos raios UV

CONSUMO

1 m/m : Utilizar Sealpvc SF 240 soldando cabeça a cabeça as duas bordas de fitas diversas mediante leister (soldador manual com ar quente).

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.

GALERIA DE FOTOS



CONTEÚDOS ADICIONAIS



Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **05-06-2024**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
<https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda>
Total de páginas deste documento: 3

AVISOS E PRECAUÇÕES

Prestar muita atenção ao posicionamento do waterstop, como também das eventuais soldaduras. Um posicionamento incorreto pode de facto anular o seu desempenho. As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

