Syntech Acid Resistant

CÓDIGO ADUANEIRO:
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido + Líquido
CORES DISPONÍVEIS: Cinza
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 6.7 kg [A] - Lata 3.3 kg [B] - Kit: 1 Lata 6.7 kg [A] + 1 Lata 3.3 kg [B]

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS

CE
EN 1504-2

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Argamassas cimentícias de cal e mistas - Pré-fabricados - Superfícies metálicas - Betonilhas de substrato - aço - Calcestruzzo armato

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Rolo - Espátula - Pulverização

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Diluente para resinas

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Aplicar em duas demãos
- Consumos: 200 - 400 g/m²
- Temperatura de uso: +10 / +35 °C
- Utilizar usando óculos protetores
- Conservação: 12 meses
- Pot-life: 45 (a 20°C) min
- Utilizar usando luvas protetoras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência ao calor **~ + 50 °C**

EN 1062/6
Permeabilidade ao CO2 **sd > 50 m**

Resistência Física/Mecânica **Elevata %**

a 20°C
Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

H17 / 1000 giri / 1000g EN ISO 5470/1
Resistência à abrasão **60 mg**

EN ISO 7783-1
Permeabilidade ao vapor de água **sd > 50 m**

EN 1542
Adesão ao concreto (tração direta) **> 3 N/mm²**

1.6 ± 0.05 kg/l

Shore A ASTM D2240
Dureza **85-90**

ISO 868
Alongamento de ruptura longitudinal **60-70 %**

EN 1062/3
Absorção capilar **w< 0.1 kg•h^0.5/m²**

su acciaio EN 12188
Adesão por tração direta **> 14 N/mm²**

Resistência química **Allegato 1**

a 20°C
Endurecimento ao toque a 20°C **12 h**

a 20°C
Intervalo de sobreaplicação a 20°C **24-72 h**

Resíduo seco **90 %**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

GALERIA DE FOTOS



AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.