Syntech Epox Level

CÓDIGO ADUANEIRO: 3907 3000
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido denso + Líquido denso
CORES DISPONÍVEIS: RAL classic
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Balde 16.3 kg [A] - Balde 3.7 kg [B] - Kit: 1 Balde 16.3 kg [A] + 1 Balde 3.7 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Betonilhas de substrato - Revestimentos de resina

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Vazamento - Rolo

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Utilizar usando luvas protetoras
- Temperatura de uso: +10 / +35 °C
- Utilizar usando óculos protetores

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **09-05-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 12188
Adesão por tração direta em aço **≥ 14 N/mm²**

EN ISO 2813
Brilho **> 90 Gloss 60°**

EN ISO 6272-1 Class IR4
Resistência ao impacto **>4 Nm**

Temperatura de exercício **-20 / + 90 °C**

Sem poeira a 20°C **2 - 3 h**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

EN 13892-4
Adesão por tração direta **≥ 4.5 N/mm²**

BCA EN 13892-4 CLASS AR 0,5
Resistência ao desgaste **10 µm**

EN 13501-1
Reação ao fogo **Class F**

Brookfield ASTM D 2196
Viscosidade **3.500 ± 1000 mPas**

Endurecimento ao toque a 20°C **8 h**

Dir.2004/42/CE
< 500 g/l

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Proteger da humidade.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.