Syntech Pavicrom Mono

CÓDIGO ADUANEIRO: 3907 3000
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Líquido denso
CORES DISPONÍVEIS: Azichem - acrilici
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 1 kg - Lata 2.5 kg - Lata 5 kg

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Madeira - Revestimentos de resina

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Rolo - Pulverização

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Resistentes aos raios UV
- Temperatura de uso: +5 / +35 °C
- Peso específico: 1.1 kg/l
- Sem solventes
- Utilizar usando luvas protetoras

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **09-05-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN ISO 7783-1
Permeabilidade ao vapor de água **Sd < 5 m**

Sem poeira a 20°C **1 h**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

Persoz EN ISO 1522
Dureza **210 ± 20 s**

Endurecimento ao toque a 20°C **6 h**

EN 1062-3
Absorção capilar **w < 0.1**

Brookfield ASTM D 2196
Viscosidade **3.000 ± 1.000 cP**

EN ISO 5470-1
Resistência à abrasão Taber expressa como perda de peso em gramas (roda H22 - 1000 g - 1000 rpm) **250 mg**

Resistente aos agentes químicos

EN ISO 6272-1
Resistência ao impacto **Classe I: > 4 Nm**

EN 1062-6
Permeabilidade ao CO_2 **Sd > 50 m**

EN ISO 2813
Brilho **< 60 Gloss 60°**

EN 1542
Adesão por tração direta **≥ 0.8 MPa**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.