# Syntech Pavicrom SBV

CÓDIGO ADUANEIRO:
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido denso + Líquido denso
CORES DISPONÍVEIS: RAL classic
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Balde 2.5 kg [A] - Balde 5 kg [A] - Balde 3 kg [B] - Balde 6 kg [B] - Kit: 1 Balde 2.5 kg [A] + 1 Balde 3 kg [B] - Kit: 1 Balde 5 kg [A] + 1 Balde 6 kg [B]

## SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Pré-fabricados - Betonilhas de substrato

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Rolo - Pulverização - Pincel

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Aplicar em duas demãos
- Peso específico: 1.33 kg/l
- Relação de mistura: 1:1.2 _
- Utilizar usando luvas protetoras
- Conservação: 12 meses
- Pot-life: 60 min
- Sem solventes

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **04-05-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
**Total de páginas deste documento: 3**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*EN 1062-3*
Absorção capilar **< 0.1**

*Brookfield ASTM D 2196*
Viscosidade **150.000 ± 5000 mPas**

*EN 1542*
Adesão por tração direta **≥ 2.0 N/mm²**

Resistente aos agentes químicos

Intervalo de sobreaplicação a 20°C **24-48 h**

Endurecimento ao toque a 20°C **6 h**

*EN 1062-6*
Permeabilidade ao CO2 **Sd > 50 m**

*EN ISO 7783-1*
Permeabilidade ao vapor de água **Sd < 5 m**

*Taber EN ISO 5470-1*
Resistência à abrasão **> 3000 mg**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

**< 140 g/cm³**

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.

## GALERIA DE FOTOS

## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.