

# Syntech Poliurea Primer - Epoxy Metal

#### Primer epóxi bicomponente para superfícies metálicas



SYNTECH POLIUREA PRIMER - EPOXY METAL é um primário bicomponente à base de resinas epóxi, sem solventes, utilizado como promotor de aderência, selante para superfícies de betão, a aplicar como suporte para trabalhos com poliureias em superfícies metálicas e revestimentos epóxi e poliuretânicos.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3907 3000 COMPONENTES: Bicomponente APARÊNCIA: Líquido + Líquido

**CORES DISPONÍVEIS: Transparente / Neutro** 

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 10 kg [A] - Lata 5 kg [B] - Kit: 1 Lata 10 kg [A] + 1 Lata 5 kg

[B]

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Promotor de adesão, selante de superfície para betão, a ser aplicado como substrato para trabalhar com poliureias sobre superfícies metálicas e revestimentos de epóxi e poliuretano.

#### **SUPORTES PERMITIDOS**

Superfícies metálicas - aço

# PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

A aplicação deve ocorrer sobre suporte seco e desengordurado; o substrato não deve ter partes friáveis ou destacadas e com um grau de humidade que não deve ser superior a 5%. A preparação da base pode requerer alguns tipos de ação mecânica: Lixamento, martelagem, granalhagem, hidro-lavagem. Outras ações mecânicas que possam tornar o suporte adequado.

#### **MODO DE USO**

Os componentes individuais devem ser misturados cuidadosamente até obter uma massa homogênea. O material pode ser aplicado por rolo, pincel ou spray por meio de máquinas "airless" especiais, mesmo em duas demãos. A temperatura do suporte deve ser sempre superior pelo menos a 3°C do que a temperatura de orvalho. Temperatura mínima de aplicação +5° C, temperatura máxima +35° C.

# MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Nebulização airless a baixa pressão - Pincel - Rolo



#### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Diluente para resinas

#### **CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS**

0

Conservação: 12 meses

KG

Peso específico: 1.1 (A) / 1.0 (B)  $\pm$  0.1 g/cm<sup>3</sup>

乙

Sem solventes

Φ

Utilizar usando óculos protetores

[2]

Consumos: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>



Relação de mistura: 2:1 (in peso) \_ Utilizar usando luvas protetoras

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

a 23° C

Endurecimento ao toque a 20°C >4 h

a 23° C

Intervalo de sobreaplicação a 20°C max 10 h

a 23° C

Tempo de gelificação 270 min

a 23° C

Endurecimento completo a 20°C 7 dia


#### **CONSUMO**

Cerca de 0,20 kg de Syntech Poliurea Primer - Epoxy Metal para cada metro quadrado de superfície a ser tratada.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

#### **GALERIA DE FOTOS**







#### **CONTEÚDOS ADICIONAIS**



# **AVISOS E PRECAUÇÕES**

Evitar o contacto com a pele e as mucosas. Utilizar proteções adequadas, em particular, máscara, óculos e luvas. Não inalar eventuais vapores decorrentes da operação do produto e, se possível, arejar as áreas de trabalho. As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

