Syntech Primer Metal

CÓDIGO ADUANEIRO:
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido + Líquido
CORES DISPONÍVEIS: Cinza
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 25 kg [A] - Lata 5 kg [B] - Kit: 1 Lata 25 kg [A] + 1 Lata 5 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Superfícies metálicas - aço

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Nebulização airless a baixa pressão - Pulverização

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Espessura mínima recomendada: 80 µm
- Pot-life: 6 - 8 h
- Utilizar usando luvas protetoras
- Espessura máxima recomendada: 240 µm
- Peso específico: 1.5 ± 0.05 kg/l
- Temperatura de uso: +5 / +30 °C

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **10-11-2023**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Adesão ao aço **Livello 0**

Endurecimento ao toque a 20°C **2 h**

Intervalo de sobreaplicação a 20°C **3 h**

Viscosidade **45.000 ± 1.000 mPas**

Temperatura de exercício **-20 / +70 °C**

EN ISO 2813
Brilho **15 ± 5 Gloss**

Endurecimento completo a 20°C **12 dia**

EN ISO 9227
Maresia **300 h**

in peso
Resíduo seco **87 ± 2 %**

< 500 g/l

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.