Syntech PU Foam 30

CÓDIGO ADUANEIRO: 3909 5090
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido + Líquido
CORES DISPONÍVEIS: Neutro tendendo a amarelo
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Haste 250 kg [A] - Haste 215 kg [B] - Kit: 1 Haste 250 kg [A] + 1 Haste 215 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Pré-fabricados - Madeira - Superfícies metálicas - Fibrocimento - Vidro - aço

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Bomba bi-mixer para vaporizações a quente

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Diluente para resinas

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Temperatura de uso: +10/+30 °C
- Utilizar usando óculos protetores
- Peso específico: 1.12 g/cm³
- Utilizar usando luvas protetoras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 826
Resistência à compressão **CS(10/Y) da 150 kPa**

EN 1609:2013
Absorção capilar **0.18 kg/m²**

EN 14315-1:2013
Endurecimento ao toque a 20°C **14 s**

Rendimento de um kit de dois componentes **13-15 m³**

EN 12086:2013
Permeabilidade ao vapor de água **30 µ**

Resistente aos agentes químicos

EN 14315-1:2013
30 kg/m³

EN 13501-1:2009
Resistência ao fogo **CLASS E**

EN 14315-1:2013
Tempo de gelificação **12 s**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.

GALERIA DE FOTOS

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.