



CSX.0344

CONSILEX JC

Résines polysiloxaniques pour imperméabiliser la peinture et l'enduit

Code des Douanes

3824 9970

Emballages

- Jerricane 5 l
- Jerricane 10 l
- Jerricane 25 l

Application

- Ajouter à d'autres composants

Famille
Consilex

Lignes produits
• Building

Composants
Monocomposant

Typologie
Solution de silanes ou siloxanes en dispersion aqueuse

Catégories fonctionnelles

- Traitements hydrofuges de crépis et maçonneries
- Traitement contre la salinité des maçonneries
- Amélioration de la capacité hydrofuge et/ou imperméabilité de mortiers, crépis et bétons
- Réalcalinisation et revitalisation de conglomerats en béton existants

Aspect
Liquide

Description du produit

CONSILEX JC est une dispersion aqueuse de résines polysiloxaniques, ajoutée dans la préparation de peintures ou enduits, augmente l'effet hydrofuge et déperlant.

Caractéristiques générales

CONSILEX JC est une formule spécialement conçue pour apporter les caractéristiques suivantes aux peintures et enduits :

- perméabilité à la vapeur d'eau et à l'anhydride carbonique
- faible absorption d'eau
- réduction de la saleté superficielle
- durabilité
- bon effet déperlant






Dosage

CONSILEX JC peut être ajouté à la peinture et aux enduits en pourcentage de 1-3 % et permet d'obtenir un bon effet hydrofuge et déperlant.

Champs d'application

CONSILEX JC est une formule à ajouter à la peinture et aux enduits pour les imperméabiliser.

Caractéristiques fondamentales

- | | |
|---|---|
|  Conservabilité:
12 mois |  Non inflammable |
|  Poids spécifique:
±1 kg/l |  Sans solvants |
|  Couleurs disponibles
Blanc | |

Spécifications techniques

pH: 6.5 ± 1 _

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Peintures et crépis

Mode d'emploi

Pour la formule de peintures siloxaniques caractérisées par une transpirabilité élevée, une bonne résistance à la lumière et une bonne imperméabilité nous conseillons de mélanger 25 à 30 % de CONSILEX JC avec 70 % de liant acrylique anhydride.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Mise à jour du: 24/07/2020
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Stocker le produit à une température comprise entre +10°C et +30°C.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

CONSILEX JC produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer