



Famille
Consilex

Typologie
Solution de silanes ou siloxanes en dispersion aqueuse

Lignes produits
• Aqua
• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

Catégories fonctionnelles
• Traitements hydrofuges de crépis et maçonneries
• Amélioration de la capacité hydrofuge et/ou imperméabilité de mortiers, crépis et bétons

Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

CSX.0354

CONSILEX NANOSIL T-1000

Nanodispersion résistante à l'huile et à l'eau pour supports absorbants

Code des Douanes

3824 9970

Emballages

- Jerricane 5 kg
- Jerricane 25 kg

Application

- Imprégnation
- Pulvérisation airless à basse pression
- Pinceau
- Jet

Description du produit

Agent d'imprégnation résistant à l'huile et à l'eau, incolore, sans formation de pellicule, basé sur une nanodispersion de composés du silicium. Il protège les enduits à base de chaux, de mortiers ciment/béton, pierre naturelle, briques, bois, etc., des intempéries, des cycles de gel/dégel et des conditions atmosphériques agressives. Il n'altère pas la couleur du support et ne modifie pas l'aspect et la transpirabilité original.

Caractéristiques générales

CONSILEX NANOSIL T-1000 appartient à la nouvelle génération d'imperméabilisants à base de composés du silicium modifiés avec du fluor, solubles dans l'eau, caractérisés par zéro émission de substances volatiles VOC et par l'absence d'inflammabilité et toxicité. La substance active pénètre dans la porosité et dans les microfissures, adhère au support et contraste la pénétration et l'avancement des liquides sans bloquer la transpirabilité du support. La structure chimique particulière de CONSILEX NANOSIL T-1000 en garantit la haute stabilité aux alcalins et par conséquent la durabilité sur différents types de support comme : enduits à base de chaux, mortiers ciment, béton, briques, pierre naturelle, bois. Le produit se distingue des autres traitements présents sur le marché pour les caractéristiques suivantes :

- non inflammable
- sans formation de pellicule
- zéro VOC
- stable dans l'eau
- sans émulsifiants
- écologique

Le traitement des matériaux absorbants effectué avec CONSILEX NANOSIL T-1000 se distingue pour :

- durabilité
- transparence totale
- absence de vibrations chromatiques superficielles
- excellente transpirabilité à la vapeur d'eau
- haut effet déperlant
- résistance aux acides et aux alcalis
- résistance aux rayons U.V.
- absence de sous-produits de réaction nocive aux personnes et à l'environnement

Champs d'application

Agent d'imprégnation, résistant à l'eau et à l'huile, sans formation de pellicule, totalement transparent, incolore pour façades hors briques, marbre, ardoise, calcaire, pierre naturelle, tuf ; sols en ciment ou en briques ; enduits et mortiers à base de chaux ou de ciment, etc.


Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Non inflammable

 Sans solvants

 Utiliser en portant des gants de protection

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 Couleurs disponibles
Transparent

Spécifications techniques

pH: 6.5 _

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Mise à jour du: 24/07/2020
Conditions de vente et mentions légales consultables sur www.azichem.fr/disclaimer

Point d'inflammation: > 95 °C

Produit non-pelliculaire

Substance inodore

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Béton
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Bois
- Tuf
- Carreaux et tuiles
- Pierres naturelles et porphyres
- Briques

Mode d'emploi

Appliquer le produit uniformément et de manière homogène, par nébulisation à basse pression ou avec un pinceau, en prenant soin d'obtenir la meilleure saturation du support. CONSILEX NANOSIL T-1000 est fourni prêt à l'emploi. La quantité de produit à utiliser dépend de la porosité et de l'absorption du support à traiter et varie généralement de 100 à 200 g/m². Pour les surfaces très poreuses, nous conseillons de diluer le produit avec de l'eau déminéralisée selon le rapport 1:1.

CONSILEX NANOSIL T-1000 est complètement transparent et incolore, nous conseillons toutefois d'effectuer un test préliminaire sur le support concerné pour contrôler l'éventuelle, même si rare, présence d'imperfections.

Préparation des supports

Nous conseillons de traiter des surfaces précédemment nettoyées des sels solubles et de la saleté, en ayant soin aussi d'éliminer les parties à faible adhérence superficielle. Il faut fermer les fissures supérieures à 0,3 mm. Appliquer sur les surfaces sèches. En cas de pluie ou de lavage des surfaces, attendre 3 jours à une température d'au moins 20° C avant l'application du traitement.

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Les récipients ouverts doivent être utilisés immédiatement. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

CONSILEX NANOSIL T-1000 produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer