



PRT.0172

## SANAXIL I

Reboco fino saneante, pigmentado, transpirante, aos silicatos de potássio

### Cód. Alfandegário

3214 9000

### Embalagens

- Balde 5 kg
- Balde 25 kg

### Aplicação

- Colher de pedreiro
- Colher de pedreiro de esponja
- Espátula

Família  
**Protech**

Tipologia  
**Fixadores, tintas e rebocos a base de silicatos de potássio**

Linhas de produtos  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Categorias funcionais  
• **Revestimentos protetores (rebocos)**

Componentes  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Massa**

## Certificações e normativas



**EN 15824**

Especificações para gessos internos e externos com base em ligantes orgânicos

## Descrição do produto

Reboco fino natural, protetivo, decorativo, transpirante, pigmentado, atóxico, antimfofo, a base de silicato de potássio estabilizado. Fórmula preparada segundo as receitas tradicionais para emprego nas intervenções de bioconstrução, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

## Características gerais

SANAXIL I é um produto constituído por silicatos de potássio estabilizados, mármore botticino, pigmentos naturais. Apresenta uma elevada capacidade de transpiração e uma atitude antimfofo e antibacteriana. Não contém resinas, solventes, diluentes e emanações nocivas ou tóxicas.

## Consumos

Consumos indicativos de acordo com as diversas granulometrias de SANAXIL I disponíveis:  
tamanho 1 mm: cerca de 1,25 -1,40 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 1,2 mm: cerca de 1,40 -1,55 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 2 mm: cerca de 1,85 -2,15 kg/m<sup>2</sup>;  
tamanho 2,2 mm: cerca de 2,00 -2,30 kg/m<sup>2</sup>.

Os rendimentos indicados se referem a suportes lisos e são apenas indicativos. Os consumos efetivos devem ser identificados com um teste prático congruente.

## Campos de uso

Revestimentos protetivos saneantes a base de silicatos de potássio estabilizados, para superfícies verticais e horizontais.

## Características fundamentais



Aplicar em duas demãos



Conservação:  
12 meses



Peso específico:  
1.77-1.82 kg/dm<sup>3</sup>



Temperatura de uso:  
+8 / +30 °C



Utilizar usando luvas protetoras



Utilizar usando óculos protetores



Cores disponíveis  
Solicitar cores disponíveis

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 25/08/2020  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

Página: 1/3

## Especificações técnicas

Coefficiente de permeabilidade (UNI EN 1015-18):  $\leq 0.45 \text{ kg} \cdot \text{h}^{0.5} / \text{m}^2$

pH: 13 \_

Resíduo seco (10' a 150°C): 82.7 %

Transpiração (UNI EN 1015-19): 73  $\mu$

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Fibrocimento

## Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca". Pinturas pré-existent (laváveis, orgânicas, com solvente, etc.) deverão ser removidas.

## Modalidade de emprego

Homogeneizar as superfícies mediante aplicação do fixador SANAXIL FIX. Espalhar SANAXIL I, em duas demãos: a primeira, de simples deposição, com desempenadeira de aço, a segunda para estender e dar acabamento, com desempenadeira de espuma. A aplicação da segunda demão deverá ser efetuada quando a primeira demão começar a secar, em uma das duas condições sugeridas: com desempenadeira seca, para superfícies uniformes; com desempenadeira humedecida, para superfícies antigas.

SANAXIL I é seco ao tato depois de 4 horas, pode ser reaplicado após 2-5 horas, enquanto ficará definitivamente seco após 16-32 horas.

## Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



## Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não aplicar sobre superfícies a base de gesso, sobre superfícies não maturadas, sobre superfícies húmidas ou quentes, com radiação solar direta.

Durante a aplicação, proteger os vidros, metais esmaltados, alumínio, azulejos brilhantes, etc. que podem se tornar opacos devido ao contacto accidental com soluções de silicatos.

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.

*SANAXIL I produzido/distribuído por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)