



GRT.0073

GROUT CABLE

Coulis bétonique superfluide,
consolidant, injectable.

 **Code des Douanes**

3824 5090

 **Emballages**

- Sac 25 kg
- Palette: 50 x (Sac 25 kg)

 **Application**

- Coulure
- Injection



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Famille
Grout

Lignes produits
• Infratech
• Opus
• Floor

Composants
Monocomposant

Typologie

Coulis et micro-mortiers fluides à base de ciment ou de
chaux hydraulique

Catégories fonctionnelles

- Consolidation structurelle du corps des murs dans des
bâtiments historiques
- Interventions d'entretien diverses et municipales
- Interventions structurelles d'entretien de tunnels

Aspect
Poudre

Certifications et réglementation



EN 998-2

Mortiers de maçonnerie - Mortier de maçonnerie pour buts généraux (G)



**Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in
calcestruzzo**

Produit de la ligne Floor, la ligne de produits d'Azichem Srl consacrée aux
produits essentiels, complémentaires et accessoires pour la construction, la
restauration et/ou la revitalisation de sols et de chapes en béton.

Description du produit

Coulis au ciment super fluide, injectable, à très haute fluidité et stabilité, modérément expansif
en phase plastique pour fixations, ancrages, consolidations de maçonnerie, comblements,
remplissage de gaines de post-tension etc., à base de ciments à très haute résistance, agents
spécifiques, fines réactives super pouzzolaniques. Sans granulats.

Caractéristiques générales

La demande d'eau de gâchage de GROUT CABLE, extrêmement réduite, est proche à la
quantité fixée de manière stable, chimiquement et physiquement, par le ciment (eau
stoechiométrique); il en dérive d'exceptionnelles caractéristiques en termes de stabilité et de
rendement qui résultent ultérieurement améliorées par une particulière action anti retraitement
en phase plastique et par la réactivité super pouzzolanique qui caractérise le produit.

Champs d'application

Injections de consolidation et ancrage dans des tunnels, oeuvres hydrauliques, industrielles,
marines, souterraines; remplissages de gaines de contention, câbles dans des structures post-
tendues, rembourrages, oeuvres en béton fissuré ou en maçonnerie mixte

Caractéristiques fondamentales



Conservabilité:
12 mois



Mélanger avec de l'eau:
28-30 %



Non inflammable



Pot-life:
30-45 min



Résistant aux rayons UV



Sans solvants



Température d'utilisation:
+5/+35 °C



Couleurs disponibles
Gris

Spécifications techniques

Absence de bleeding conformément à la UNI 8998

Imperméabilité Darcy: 10^{-10} cm/s

pH: >12 _

Rapport eau/liants: 0.3 _

Résistance à compression (UNI EN 1015-11): > 50 N/mm²

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Béton
- Préfabriqués
- Maçonneries mixtes
- Maçonneries en pierre

Mode d'emploi

Mettre dans le mélangeur environ 2/3 de l'eau du mélange, puis ajouter GROUT CABLE et l'eau restante, en remuant jusqu'à ce que le mélange de la consistance souhaitée soit homogène et sans grumeaux. Les bourrages et les remplissages consolidants peuvent être réalisés soit par gravité, soit au moyen de pompes manuelles ou automatiques, en fonction du type d'application.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Craint l'humidité.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les données techniques ainsi que les prestations, éventuellement indiquées dans ce document, sont le résultat de tests de laboratoire, effectués en milieu climatisé lesquelles pourraient donc résulter légèrement différentes des conditions normales d'exploitation et de déploiement. Il convient donc d'effectuer des tests préliminaires dans les conditions réelles d'emploi.

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou son emballage dans la nature.

Il est déconseillé d'utiliser le produit pour des injections consolidantes de maçonnerie d'époque réalisée avant 1900, puisque le risque de réactions non souhaitées avec certains composants internes aux maçonneries (minéraux de craie) provoqueraient la formation d' "ettringite" et "thaumasite", nuisible pour la consolidation car fortement expansives. Dans ces cas, utiliser comme alternative SANAFLUENS ou FLUID CABLE additionné à la chaux hydraulique.



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer