



GRT.0075

GROUT MICRO-J

Micromortier cimenté antiretrait
rhéoplastique, coulable,
injectable

Code des Douanes

3824 5090

Emballages

- Sac 25 kg
- Palette: 50 x (Sac 25 kg)

Application

- Coulure
- Injection
- Pompe



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Famille
Grout

Lignes produits

- Building
- Infratech
- Opus
- Floor

Composants
Monocomposant

Typologie

Coulis et micro-mortiers fluides à base de ciment ou de
chaux hydraulique

Catégories fonctionnelles

- Consolidation structurelle du corps des murs dans des
bâtiments historiques
- Fixation et ancrage de connecteurs métalliques,
plaquettes et châssis
- Interventions d'entretien diverses et municipales
- Interventions structurelles d'entretien de digues, bassins,
conduites et canaux hydriques
- Interventions structurelles d'entretien de tunnels
- Ancrages structurels de précision

Aspect
Poudre

Certifications et réglementation



EN 998-2

Mortiers de maçonnerie - Mortier de maçonnerie pour buts généraux (G)



Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo

Produit de la ligne Floor, la ligne de produits d'Azichem Srl consacrée aux
produits essentiels, complémentaires et accessoires pour la construction, la
restauration et/ou la revitalisation de sols et de chapes en béton.

Description du produit

Micromortier cimenté antiretrait, rhéoplastique, à consistance superfluide, injectable, à base de
ciment à haute résistance, charges superpouzzolaniques, modificateurs polymères, agents
antiretrait, additifs anti-allergiques, granulats sélectionnés.

Dosage

Environ 1700 kg de GROUT MICRO-J par m³ de mélange à réaliser.

Champs d'application

Injections de consolidation et de renforcement d'ouvrages en béton, maçonnerie, roche etc.
Ancrage et fixation des tirants, grilles électro-soudées, appels pour des joints de reprise etc.
Scellement de gaines de post-tension. Réalisation de rembourrages de remplissage dans les
espaces compris entre les conduites forcées et les bondes.

Caractéristiques fondamentales



Conservabilité:
12 mois



Diamètre maximum agrégat:
0.45 mm



Mélanger avec de l'eau:
15 %



Pot-life:
60 min



Température d'utilisation:
+5 / +35 °C



Couleurs disponibles
Gris

Spécifications techniques

Absorption capillaire (UNI EN 13057): 0.08 kg•h^{0.5}/m²

Lien d'adhérence (UNI EN 1015-12): 2.2 N/mm²

Masse volumique (UNI EN 1015-6): 2000 kg/m³

Module élastique statique (EN 13142): 26000 N/mm²

pH: >12 _

Résistance à compression (UNI EN 1015-11): 45 N/mm²

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Béton
- Maçonneries mixtes
- Maçonneries en pierre

Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée".

Mode d'emploi

Mettre dans la bétonnière 2/3 de l'eau totale du mélange, ajouter progressivement le produit et l'eau restante, jusqu'à obtenir un mélange homogène de la consistance désirée. Appliquer par injection ou coulage dans les 60 minutes suivant la préparation du mélange.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Craint l'humidité.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les données techniques ainsi que les prestations, éventuellement indiquées dans ce document, sont le résultat de tests de laboratoire, effectués en milieu climatisé lesquelles pourraient donc résulter légèrement différentes des conditions normales d'exploitation et de déploiement. Il convient donc d'effectuer des tests préliminaires dans les conditions réelles d'emploi.

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou son emballage dans la nature.

Adopter des procédures de jet capables de garantir l'absence de discontinuités et de bulles d'air.

Ne pas utiliser sans un confinement approprié.

Soigner la protection et la maturation des surfaces exposées.



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **11/09/2019**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer