



GRT.0252

## GROUT FILL

Micromortero cementicio  
colable, para pavimentos de  
piedra natural

 **Código de Aduana**

3824 5090

### Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

### Aplicación

- Coladura



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **11/09/2019**

Las condiciones de venta y  
advertencias legales pueden  
consultarse en  
[www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)

Familia  
Grout

Tipo

Lechadas y micromaltas fluidas a base de cemento o cal  
hidráulica

Líneas de productos

- Building
- Floor

Categorías funcionales

- Reparación por engrosamiento de obras de hormigón con morteros vertibles
- Intervenciones de mantenimiento viales y municipales
- Anclajes estructurales de precisión

Componentes  
Monocomponente

Aspecto  
Polvo

## Certificaciones y normativas



### Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo

Producto de la línea Floor, la línea de productos de Azichem Srl dedicada a los productos principales, complementarios y accesorios para la construcción, el restablecimiento y/o la revitalización de pavimentos y bloques delgados de hormigón.

## Descripción del del producto

Compuesto en polvo para preparar, con la única adición del agua, micro mortero cementicio reoplástico, colable, ligeramente expansivo, de retracción compensada, de elevadas prestaciones en términos de adherencia y prestaciones mecánicas.

## Campos de uso

Llenado de las juntas (llagas) en pavimentos urbanos en pórfido, placas lapídeas etc., en las nuevas instalaciones y en la consolidación del soporte existente. Anclajes y sellado rígido en general.

## Características fundamentales



Conservabilidad:  
12 meses



Diámetro máximo agregado:  
0.35 mm



Pot life:  
60 min



Temperatura de uso:  
+5/+35 °C



Colores disponibles  
Blanco / Gris

## Especificaciones técnicas

Densidad (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m<sup>3</sup>

Endurecimiento completo (28 days): >40 N/mm<sup>2</sup>

Relación agua/aglutinantes: <0.4 \_

Resistencia a la compresión (24 h): >25 N/mm<sup>2</sup>

## Limpieza instrumentos

- Agua

## Soportes admitidos

- Hormigón
- Bloque delgado de hormigón de fundación
- Asfalto
- Piedras naturales pórfidos

## Modo de uso

Poner en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta prevista (aproximadamente 3.5-4 litros totales por saco); añadir gradualmente el producto y el agua aún necesaria para obtener la consistencia deseada. Continuar la mezcla hasta obtener un mortero homogéneo, carente de grumos. Colar el compuesto así obtenido en las llagas a colmar.

## Preparación de los soportes

Arrastrar las suciedades, las partes quebradizas o incoherentes y saturar previamente con agua.

## Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



## Advertencias, Precauciones, Ecología

Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales, pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.

Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.

No aplicar en presencia de agua estancada y de irradiación solar directa, en previsión de precipitaciones atmosféricas y/o de repentinas tensiones en la temperatura.

Cuidar la maduración y la protección húmeda del mortero fresco en obra

*GROUTFILL es producido/distribuido por*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualización del: **11/09/2019**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en [www.azichem.es/disclaimer](http://www.azichem.es/disclaimer)