



GRT.0252

## GROUT FILL

Micromalta cementizia colabile,  
per pavimentazioni in pietra  
naturale

### Codice Doganale

3824 5090

### Imballaggi

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

### Applicazione

- Colatura

Famiglia  
Grout

Linee prodotti  
• Building  
• Floor

Componenti  
Monocomponente

Tipologia  
Boiacche e micromalte fluide a base di leganti idraulici e leganti aerei

Categorie funzionali  
• Riparazione a ringrosso di opere in calcestruzzo con malte colabili  
• Interventi manutentivi viari e municipali  
• Ancoraggi strutturali di precisione

Aspetto  
Polvere

## Certificazioni e normative



### Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo

Prodotto della linea Floor, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata ai prodotti principali, complementari e accessori per la costruzione, il ripristino e/o la rivitalizzazione di pavimenti e massetti in calcestruzzo.

## Descrizione del prodotto

Composto in polvere per preparare, con la sola aggiunta dell'acqua, una micro-malta cementizia reoplastica, colabile, leggermente espansiva, a ritiro compensato, ad elevate prestazioni in termini di aderenza e prestazioni meccaniche.

## Consumi

Utilizzare circa 1800 kg di GROUT FILL per ogni metro cubo di volume da riempire.

## Campi d'impiego

Colmatura dei giunti (fughe e/o interstizi) nelle pavimentazioni urbane in porfido, lastre lapidee ecc., nelle nuove installazioni e nel consolidamento dell'esistente. Ancoraggi e sigillature rigide in genere.

## Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:  
12 mesi



Diametro massimo aggregato:  
0.35 mm



Pot life:  
60 min



Temperatura di applicazione:  
+5/+35 °C



Colori disponibili  
Bianco / Grigio

## Specifiche tecniche

Indurimento completo (28 days): >40 N/mm<sup>2</sup>

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m<sup>3</sup>

Rapporto acqua/leganti: <0.4 \_

Resistenza a compressione (24 h): >25 N/mm<sup>2</sup>

## Pulizia strumenti

- Acqua

## Supporti consentiti

- Calcestruzzo
- Massetti di sottofondo
- Asfalto
- Pietre naturali e porfidi

## Preparazione dei supporti

Asportare gli imbrattamenti, le parti friabili o incoerenti e saturare preliminarmente con acqua.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **11/09/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Modalità d'impiego

Mettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua di impasto prevista (circa 3.5-4 litri totali per sacco); aggiungere gradualmente il prodotto e l'acqua ancora necessaria per ottenere la consistenza desiderata. Continuare la miscelazione sino ad ottenere una malta omogenea, priva di grumi. Colare il composto così ottenuto nelle fughe da colmare.

## Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Non applicare in presenza di acqua stagnante e di irradiazione solare diretto, in previsione di precipitazioni atmosferiche e/o di repentini irrigidimenti della temperatura.

Curare la stagionatura e la protezione umida della malta fresca posta in opera.

*GROUTFILL è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **11/09/2019**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)