



GRT.0252

GROUT FILL

Micro-mortar cimentos turnabil
pentru pardoseli din piatră
naturală

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare

- Turnare

Familie
Grout

Linii de produse
• Building
• Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Lapte de ciment și micro mortare fluide pe bază de ciment
sau var hidrolic

Categorii funcționale

- Reparația prin îngroșarea lucrărilor din beton cu mortare
turnabile
- Intervenții de întreținere a drumurilor și comunelor
- Ancorări structurale de precizie

Aspect
Praf

Certificări și reglementări



Floor - Prodotti per pavimenti e massetti in calcestruzzo

Produs din linia Floor, categoria de produse a societății Azichem Srl dedicată
produselor principale, complementare și suplimentare pentru construirea, refacerea
și/sau renovarea de pardoseli și șape din ciment.

Descrierea generală a produsului

Compus praf pentru realizarea doar prin adăugarea de apă a unui micro-mortar cimentos
reoplastic, turnabil, puțin expansiv, cu retragere compensată, cu performanțe ridicate în ceea
ce privește aderența și rezistența mecanică.

Consum

Aproximativ 1800 kg de GROUT FILL pentru fiecare metru cub din volumul ce trebuie umplut.

Domenii de utilizare

Pentru umplerea rosturilor din pavajele urbane din porfir, a plăcilor din piatră etc, pentru
instalații noi și consolidarea celor existente. Ancoraje și etanșări rigide în general.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Diametrul maxim al agregatului:
0.35 mm



Pot life:
60 min



Temperatura de utilizare:
+5/+35 °C



Culori disponibile
Alb / Gri

Specificații tehnice

Densitate (UNI EN 1015-6): 2070 kg/m³

Întărire completă (28 days): >40 N/mm²

Raport apă/lianți: <0.4 _

Rezistența la comprimare (24 h): >25 N/mm²

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Șape de substrat
- Asfalt
- Pietre naturale și porfir

Pregătirea suporturilor

Eliminați reziduurile, părțile friabile sau neadecvate și saturați cu apă în prealabil.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **11/09/2019**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Puneți în mixer circa 2/3 din apa prevăzută pentru compoziție (circa 3,5-4 litri de apă pentru fiecare sac); adăugați gradual produsul împreună cu apa necesară pentru a obține consistența dorită. Continuați să amestecați până obțineți un mortar omogen, fără bulgări. Turnați amestecul astfel obținut în crăpăturile de umplut.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauțieEcologie

Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în condițiile efective de utilizare.

Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică de securitate a produsului cea mai actualizată cu informații despre conținutul de substanțe chimice, fizice și toxice, fazele de risc și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina deșeurile produsului și a ambalajelor sale în condiții de siguranță. Nu aruncați produsul și ambalajele sale în mediul înconjurător.

Nu aplicați în prezența de apă stagnantă și de lumină solară directă, atunci când previziunile meteorologice indică precipitații și/sau schimbări bruște de temperatură.

Asigurați maturarea și protejarea umidității mortarului proaspăt turnat.

GROUTFILL este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **11/09/2019**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer