



INT.0162

SANASTOF

Rrafshues traspirant kundër lagështirës, makroporoz, për finitura

 **Kodi doganor**

3824 5090

 **Amballazhimi**

- Qese 25 kg
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

 **Aplikimi**

- Mistri
- Mallë
- Makinë suvatimi
- Shpatull
- Sfungje



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Familja
Intotech

Linjat e produkteve

- Building
- Opus
- Sanageb

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Stuko dhe zbutesa per mbarim

Kategoritë e përdorimit

- Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
- Përmirësim i muraturave të lagështa me suva kundër lagështisë
- Përmirësimin termo-izolues të muraturave

Paraqitja
Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret



EN 998-1

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme - Llaçe për çdo përdorim (GP)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produkti i linjës Sanageb, linja e produkteve të Azichem Srl e dedikuar që nga viti 1994 për produktet e dedikuara për ndërtimet e ndërtesat ekologjike (green building), për restaurimin ekologjik, izolimin termik dhe kursim të energjisë.

Përshkrimi i produktit

Përbërja minerale e premisur e bazuar në gëlqere natyrore hidraulike, mikro silicas me aktivitet pocolanik, agregate të përzgjedhura, mikrofibra të lartë të qëndrueshmërisë, agregate të lehta të peshës së lehtë modulus të ulët. Përdoret për zbutjen dhe nivelimin, si brenda ashtu edhe jashtë. Është në përputhje të përkryer me substrate të shumta: llaçe me bazë gëlqere, gëlqere-çimento, mortaja çimentoje, betone, gurë poroze dhe tulla. Karakteristikat e tij e bëjnë atë veçanërisht të përshtatshëm në veprat e bio-ndërtimit dhe në restaurimin e ndërtesave historike dhe monumentale. Granulometria maksimale e agregatit është 0.9 mm.

Të dhëna shtesë

SANASTOF është një produkt i bazuar në gëlqere natyrore hidraulike, kaolinë, pluhur mermeri, agregate silicë të përzgjedhura dhe agregate të lehta me modul të ulët elastik, të qëndrueshëm në dimensione. Është një produkt natyral me breathability të brendshëm, pa ndonjë gjurmë të resins, tretës, hollues dhe agregate radioemitive. Produkti përmban mikrofibra me qëndrueshmëri të lartë që japin stabilitet të madh volumetrik. Rrumbullakët speciale inerte të forta, të qëndrueshme në mënyrë dimensionale, krijojnë cilësi të rruajtura të izolimit termik, filtrim të kripërave potencialisht të dëmshme dhe reduktim të modulus elastik. Kurba granulometrike, pastërtia e lidhësve dhe disa aditivë reologjike me origjinë natyrore, e bëjnë produktin veçanërisht të qetë gjatë përhapjes, madje edhe kur vendoset në substrate me sipërfaqe të përafërt ose të vështirë. Karakteristikat e kalibruara fizike dhe mekanike sigurojnë pajtueshmëri të përsosur në lloje të ndryshme të substrate, sidomos në llaqet dhe llaqet tradicionale. Përmbajtja mikse me aktivitetin pozzolanik e bën rruajtjen dhe rregullimin e kryer me SANASTOF shumë të qëndrueshme, madje edhe në mjedise të ekspozimit agresiv.

Konsumi

Përafërsisht 1 kg/m² e SANASTOF për çdo milimetër të trashësisë që do të bëhet (mesatarisht 2.5-3 kg për metër katror).

Fushat e përdorimit

Përhapja e shpejtë dhe e lehtë në mbështetëse të ndryshme, të tilla si: zbutja e ajrosjes së rrethimit të murit; zbutje në veshjet modulare në fibra druri ose silikat kalciumi; rregullimi i sipërfaqeve të suvatuara; zbutjen e sipërfaqeve të betonit; rregullimi dhe zbutja e restaurimeve të kryera me llaç çimentoje; me trashësi kryesisht të hollë (nga 1 deri në 4 mm) me nivelim të njëkohshëm të indentacioneve, defekteve etj. Në kushte veçanërisht të ashpra të punës është e këshillueshme që të vendosni rrjetë tekstil me fije qelqi ARMAGLASS 160 mes shtresës së parë dhe të dytë (rrjeti duhet të përmblyhet pjesërisht në shtresën e parë SANASTOF). Qetësia, e kombinuar me karakteristikat e tjera fiziko-kimike të produktit, e bën rruajtjen e bërë me SANASTOF një mbështetje ideale për të akomoduar çdo lloj boje dhe në veçanti ngjyra minerale të bazuara në silikat e kaliumit ose gëlqere të shkrirë. SANASTOF është një rroje me frymëmarrje të ulët, elastike, e rekomanduar në të gjitha sistemet tona dehumiduese të bëra me produkte: SANATIGH, CALEOSANA, SANAWARME, UNISAN, INTOSANA.

Vetitë kryesore



Jetëgjatësia:
12 muaj



Përmasa maksimale e agregatit:
0.9 mm



Përzierja me ujë:
25 - 28 %



Pot life:
> 180 min



Temperatura e aplikimit:
+ 6 / +30 °C



Ngjyrat në dispozicion
Gështenjë e hapur

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit (UNI EN 1542): 0.84 N/mm²

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1220 kg/m³

Përthitha kapilare (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h^{0.5}/m²

Rezistenca nga ngjeshja (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²

Rezistenca nga përkulja (UNI EN 1015-11): 1.5 N/mm²

Traspirimi (UNI EN 1015-19): 13.6 μ

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Tulla

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Sipërfaqet e aplikimit duhet të jenë të pastra, pa pluhur, pjesë të lirshme dhe të lirshme, pluhur etj. Mbështetësit e butë duhet të jenë të ashpër (vrazhdesi > = 1mm). > Në rast se mbështetja, pas pastrimit dhe përafritit, është ende me pluhur dhe thërrime, thani pjesët krejtësisht të papërputhshme me një mistri fuçë, ose duke ndihmuar operacionin e heqjes së ujit, pastaj konsolidoni mbështetjen me impregnim me PROTECH FIX AC emulsioni uji i përhapur në dy shtresa të bollshme, shtresa e dytë menjëherë para hedhjes së SANASTOF me teknikën e "freskët në fresk" (konsumi i PROTECH FIX AC për këtë operacion mbushjeje është ndërmjet 120 dhe 250 gr/m²). Lageni nënshtresën në mënyrë adekuate me ujë para aplikimit, duke parashikuar dhe përsëritur këtë operacion disa herë në rastin e substancave shumë poroze dhe absorbuese ose në prani të klimës së nxehtë dhe të thatë.

Mënyra e përdorimit

Vendosni rreth 2/3 e ujit përzierës në mikser. Shtojeni gradualisht SANASTOF dhe ujin që akoma nevojitet, duke vazhduar përzierjen derisa të merret një përzierje homogjene dhe pa grumbull i qëndrueshmërisë plastike, lehtësisht e zbatueshme me një shpatull metalik të sheshuar ose me mistri në të dy sipërfaqet vertikale dhe të tavanit. Përzierja me një stërvitje me kamzhik ose me miksera me efikasitet të lartë rekomandohet. Uji përzierës individivisht kërkohet 25-28% në peshë (6.25-7 litra për qese prej 25 kg). Aplikoni me një mistri apo një thikë dhe përfundoni me një mistri, një sfungjer ose një shpatull. Rezultatet e mbarimit optimal arrihen duke përhapur SANASTOF në dy shtresa (shtresa e dytë duhet të zbatohet pas tharjes së parë të duhur). Mburoja e shpatullës lejon të marrësh efektin "shpatull antik". Finitura me mistri thekson madhësinë e granulometrisë së produktit. Në shumë substanca jo heterogjene (plasaritje, kërcime të dendura, ndërprerje) dhe në kushte të rënda të punës, është e këshillueshme të përdoret rrjetë tekstile me fije qelqi ARMAGLASS 160 të vendosen midis shtresës së parë dhe të dytë (rrjetë duhet të mbytet pjesërisht në shtresën e parë ende e freskët nga SANASTOF).

Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarim dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënët teknike dhe përdorimet e renditura në këtë dokument janë rezultat i provave teknike të realizuara në laboratorë me tempetarura të kushtëzuara, dhe si të tilla mund të ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme prej kushteve të veprimit dhe të zbatimit. Për këtë arsye është e nevojshme të kryhen prova paraprake në kushtet konkrete të përdorimit. Përdoruesi duhet të ketë parasysh që të lexojë Skedën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së produktit, ku përmbahen të dhënat kimiko-fizike dhe toksikologjike, fazat e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim transportimin, përdorimin dhe shkatërrimin e produktit dhe paketimin e tij duke respektuar sigurinë. Gjithësesi duhet të mbahet parasysh që të mos shpërndahet produkti dhe ambalazhimi i tij në ambjent.

Stazhionimi i lagësht i zgjatur dhe mbrojtja e duhur e sipërfaqeve të freskëta, të ekspozuara në rrezatimin e drejtëpërdrejtë, nga era ose nga shiu, janë të domosdoshme për një maturim të gjatë.

Është e njohur që lidhësit mineralë si gëlqeret me ajër dhe gëlqeret hidraulike kanë një efekt alkalik. Prandaj është e këshillueshme që të mbroheni nga sytë, të përdorni doreza mbrojtëse dhe të lani lëkurën me ujë në rast kontakti të drejtëpërdrejtë, duke përdorur të njëjtat paralajmërimi të përdorura për llaçet normale të suvas.

SANASTOF prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer