



INT.0165

SANATIGH

Suva kundër lagështisë,
makroporoze, me bazë gëlqereje
hidraulike

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Qese 25 kg
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Aplikimi

- Mistri
- Mallë
- Makinë suvatimi
- Pompë



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Familja
Intotech

Linjat e produkteve
• Building
• Opus
• Sanageb

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Suva me bazë gëlqere hidraulike

Kategoritë e përdorimit
• Suvatim muraturash me suva dhe rrafshues
• Përmirësim i muraturave të lagështa me suva kundër lagështisë

Paraqitja
Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret



EN 998-1

Llaç për suva të brendshme dhe të jashtme - Llaç për rehabilitim (R)



Sanageb - Prodotto naturale per la Bioedilizia

Produkti i linjës Sanageb, linja e produkteve të Azichem Srl e dedikuar që nga viti 1994 për produktet e dedikuara për ndërtimet e ndërtesat ekologjike (green building), për restaurimin ekologjik, izolimin termik dhe kursim të energjisë.

Përshkrimi i produktit

Suva makroporoze, ekologjike, fibra-përforcuar, me bazë gëlqeren hidraulike, kundër lagështisë, për mbrojtjen nga lagështia dhe përmirësimin igrometrik të ndërtesave dhe muraturave, në ndërhyrjet e konstruksioneve bio-ndërtimore, në ndërtimet e reja dhe në restaurimin e ndërtesave historike dhe monumentale.

Të dhëna shtesë

SANASTOF është një produkt me bazë gëlqereje hidraulike natyrore, kaoline, fibra naturale, kalcium shumë i mirë, agregatët e lehtë të zgjeruar me origjinë vullkanike, të përforcuara me fibra me mikrofibra dhe fibra të posaçëm xham READYMESH PM 060. Ka aftësi shumë të larta lagështithitëse dhe traspirimi të brendshëm dhe nuk paraqet gjurmë çimentosh, rrëshire, substanca organike të paqëndrueshme, tretës dhe elementë rrezepërcjellëse. Ajo ka kapacitete të forta dehumiduese dhe, në sajë të mungesës totale të çimentos, është në mënyrë të përkryer në përputhje me të gjitha llojet e muratorit dhe veçanërisht me muret historike dhe në të gjitha ndërhyrjet e projektuara sipas kanuneve të ndërtesës së gjelbër.

Konsumi

Përafërsisht 12 kg/m² SANATIGH për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (trashësia minimale 2 cm = 24 kg/m²).

Fushat e përdorimit

Suvatime traspirante kundër lagështisë së trupave murale.

Vetitë kryesore



Produkt në dukje



Jetëgjatësia:
12 muaj



Përmasa maksimale e agregatit:
1.5 mm



Përzierja me ujë:
16-18 %



Temperatura e aplikimit:
+6 / +30 °C



Trashësia minimale e lejueshme:
2 cm



Ngjyrat në dispozicion
Gështenjë e hapur

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit (UNI EN 1542): 0.15 N/mm²

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1400 kg/m³

Moduli elastik (EN 13412): 1500 N/mm²

Përthitha kapilare (UNI EN 1015-18): 0.73 kg•h^{0.5}/m²

Reagimi ndaj zjarrit (EN 13501-1): A1 _

Rezistenca nga ngjeshja (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm²

Rezistenca nga përkulja (UNI EN 1015-11): 2.2 N/mm²

Traspirimi (UNI EN 1015-19): 9 µ

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Tulla
- Muratura të përziera
- Muratura me tulla me vrimë
- Muratura me gurë

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Largimi i suvasë së tepërt, aty ku ekziston, deri në një lartësi prej rreth 1 metër mbi vijën ngulmuese të lagështisë; trupat muralë ku aplikohet duhet të rezultojnë, gjithësesi, të pastra, pa njollosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, pluhur etj. të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë gjenden "të ngopura në sipërfaqe të thatë", në prani të lulëzimit të kripës paraqitet e nevojshme të sigurohet heqja e tyre e plotë duke aplikuar fasha prej pastruesit të veçantë, si dhe konvertuesin e kripës DETERG-A, në tretësirë me ujë prej 1: 4. Për të parandaluar rrjedhjet e reja të kripërave, përdorni trajtime të veçanta universale antialini në tretësira ujore, SANAREG, për sipërfaqe të lagështa ose me bazë tretës, FEST SALZ, për konglomeratet kripe rezistente, por me sipërfaqe tërësisht të thata.

Mënyra e përdorimit

PËRGATITJA E SIPËRFAQES MURALE

- Hiqni të gjitha pjesët e papërputhshme, të mprehta ose "të kalbura" dhe që dëmtojnë sipërfaqen duke i kushtuar vëmendje maksimale këtij veprimi kur nyjet janë shumë të mprehta ose jo konsistente (shih gjithashtu paragrafin PËRGATITJA E MBËSHTETJES).
- Në prani të përqëndrimeve të forta të kripës, lexoni përmbajtjen në paragrafin PËRGATITJA E MBËSHTETJES.

SHTRESA POROZE

Shtresa poroze, që jepet për "llak", duhet të krijojë një sipërfaqe të përafërt, të valëzuar, të përshtatshme për të favorizuar ngjitjen e suvasë tjetër, e cila duhet të zbatohet menjëherë: brenda 1 - 2 ditë nga vendosja e shtresës poroze. Ky lak ngjitet duhet të aplikohet në një trashësi të vogël (disa milimetra) duke përdorur një përzierje të balancuar plastik-lëng dhe mund të kryhet me të njëjtën përzierje SANATIGH me rreth 20% ujë. Në rastin e masonerisë shumë të përkeqësuar, është e këshillueshme që shtresa poroze të realizohet me një produkt të veçantë UNTERSANA.

SUVAJA

Aplikimi i mëvonshëm i SANATIGH duhet të kryhet para forcimit të plotë të shtresës poroze (brenda 24 - 48 orëve nëse shtresa poroze realizohet me SANATIGH, brenda 12 - 24 orëve nëse shtresa poroze realizohet me UNTERSANA).

Vendosni në përzierës rreth 2/3 ujë; pastaj gradualisht shtoni SANATIGH dhe ujë nëse është ende e nevojshme, duke vazhduar përzierjen derisa të merret një masë homogjene, pa kokrriza, me trashësinë e për t'u përdorur në një makinë për shpëlarës ose suvatim. Uji i përzierjes indikativisht i nevojshëm duhet të jetë i barabartë me 16-18% në peshë (4 - 4.5 litra për qese prej 25 kg).

Aplikimi mund të kryhet me metoda manuale (thikë, mistri) ose mekanike me sprucim. Në rastin e aplikimit me makinë suvatuese, për të lejuar një përzierje adekuate dhe homogjene të produktit, rekomandojmë të mos përdorni makineri të ciklit të vazhdueshëm dhe për të rregulluar gunga, ajër dhe fuqi, në mënyrë që produkti i aplikuar të mbetet i butë dhe i lehtë, pa shtypje të tepruar.

RASATIMI

Rregullimi i sipërfaqeve të suvatuara me SANASTOF: llaç i hollë bioedil, që merr ajër, me bazë gëlqere natyrore hidraulike, mikrosfera të veçanta të lehta në formë sferike dhe me qëndrueshmëri të lartë READYMESH PM 060.

Magazিনি e Ruajtja

Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarim dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënët teknike dhe përdorimet e renditura në këtë dokument janë rezultat i provave teknike të realizuara në laboratorë me tempëtarura të kushtëzuara, dhe si të tilla mund të ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme prej kushteve të veprimit dhe të zbatimit. Për këtë arsye është e nevojshme të kryhen prova paraprake në kushtet konkrete të përdorimit. Përdoruesi duhet të ketë parasysh që të lexojë Skedën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së produktit, ku përmbahen të dhënat kimiko-fizike dhe toksikologjike, fazat e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim transportimin, përdorimin dhe shkatërrimin e produktit dhe paketimin e tij duke respektuar sigurinë. Gjithësesi duhet të mbahet parasysh që të mos shpërndahet produkti dhe ambalazhimi i tij në ambient.

Kujdesuni për tharjen e duhur të sipërfaqes së lagësht, të ekspozuar që është rrafshuar, dhe mbrojtjen nga rrezet e drejtëpërdrejta, nga era ose nga shiu janë të domosdoshme për një ruajtje të gjatë.

Për trashësi mbi 2 cm, ashtu si dhe për përmirësimin e plasaritjeve, parashikoni futjen e një rrjete të duhur përforcuese për mbajtjen e suvasë: ARMAGLASS 160 ose, e këshillueshme, një rrjetë me fije çeliku të galvanizuar me diametër 2 mm, thurja 5x5 cm.

SANATIGH prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer