



OSM.0086

OSMOCEM N

Hidroizolues çimentoje osmotik monokomponent, i fortë

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Qese 25 kg

Aplikimi

- Mallë
- Makinë suvatimi
- Brushë
- Shpatull
- Spruco

Familja
Osmocem

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia
Përzjerje osmotike çimentoze monokomponente

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolime osmozike

Paraqitja
Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret




EN 998-1

Llaçe për suva të brendshme dhe të jashtme - Llaçe për çdo përdorim (GP)



Direttiva 89/93/CE

Përshtatshmëri në kontakt me ujin e pishëm (Cilësia e ujit të destinuar për konsum njerëzor)



D.M. 06/04/2004, n. 174

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Përshkrimi i produktit

Përzjerje çimentoje për përgatitjen, vetëm me shtimin e ujit, të një shtresë osmotike hidroizoluese e aftë për të krijuar barriera horizontale dhe vertikale, e përshtatshme edhe në kushtet e shtytjes negative hidrostatike në lidhje me futjen e ujit në ndërtesa. Përdorime të zakonshme ku përfshihen edhe hidroizolimi i ambjenteve nëntokësore, hapësirat e ashensorit, bokseve, bodrumeve, vaskave etj.

Të dhëna shtesë

Veprimi i përbërësve aktivë dhe i promotorëve të aderimit të OSMOCEM N, zë si reaksion kapilarët e shtresës, duke formuar një sistem të ndërlikuar të xhelit dhe të kristaleve të qëndrueshëm që përcaktojnë hermetizimin më të mirë, efikas edhe në kushtet e shtytjes hidrostatike, pa prishur aftësinë e transpirimit të muraturës. OSMOCEM N është e përputhshme me substancat ushqimore: ka marrë certifikatën e përputhshmërisë me produktet ushqimore dhe ujin e pijshëm, sipas Direktivës 89/93 / CE (Certifikatë e marrë 30/01/2015 në Laboratorin Cogesur - Bureau Veritas të Puerto de Santa Maria, Spanjë).

Konsumi

Përafërsisht 1,7 kg/m² OSMOCEM N për çdo milimetër të trashësisë që duhet të bëhet.

Fushat e përdorimit

Hidroizolime të forta të strukturave dhe muraturave nën kuotë, nëntokë ose që janë subjekt i depërtimit të ujit: hapësirave të ashensoreve, bodrumeve, rezervuareve, kanaleve, tuneleve, bokseve, urave, cisternave, ambjenteve të ruajtjeve të ushqimit etj. me kusht që ato të jenë mjaft poroze dhe absorbuese dhe të pastra nga çdo hidroizolim dhe / ose trajtim sipërfaqësor i ujit, qoftë kimik (siloksanet, epoksidet, poliuretane, etj.) ose natyrore (dylli), në kushte të shtytjes hidrostatike negative dhe pozitive.



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Vetitë kryesore



Aplikojeni me dy duar



I përputhshëm në kontakt me ujin



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pa tretës



Përmasa maksimale e agregatit:
0.7 mm



Përzierja me ujë:
19-22 %



Pot life:
60 min



Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C



Trashësia maksimale e lejueshme:
5 mm



Trashësia minimale e lejueshme:
1.5 mm



Ngjyrat në dispozicion
E bardhë / Gri

Veçoritë teknike

Koha e hedhjes (Vicat - end of setting): 3 h

Lidhja e aderimit (UNI EN 1015-12): 2.6 N/mm²

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 1930 kg/m³

Përthitha kapilare (UNI EN 1015-18): 0.08 kg•h^{0.5}/m²

Rezistenca nga ngjeshja (UNI EN 1015-11): > 20 N/mm²

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikua
- Fibroçimento
- Tulla
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa njolllosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, trajtimet e ujit të kundërta në përgjithësi, etj. pluhur etj të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë gjenden "të ngopura në sipërfaqe të thatë".

Mënyra e përdorimit

Shtoni rreth 2/3 e ujit të brumit në mikser, shtoni OSMOCEN N dhe ujin e mbetur; vazhdoni ta përzieni deri sa të arrihet një përzierje homogjene dhe pa toptha. Uji i masës duhet të jetë rreth 19-20% (për ndërhyrje me shpatull) ose 21-22% (për ndërhyrje me një furçë me qime të gjata). Pasi përzierja të ketë përfunduar, prisni disa minuta para se ta aplikoni. Nëse e aplikoni me furçë, përhapeni me dy ose më shumë duar të kryqëzuara. Edhe pse nuk është një produkt i posaçëm për rrafshimet me trashësi, mundet në çdo rast të përdoret për të tilla. Në këto raste është e këshillueshme që të përdorni një rrjetë me fibra xhami ARMAGLASS 160.

Magaznimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarim dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënët teknike dhe përdorimet e renditura në këtë dokument janë rezultat i provave teknike të realizuara në laboratorë me tempetarura të kushtëzuara, dhe si të tilla mund të ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme prej kushteve të veprimit dhe të zbatimit. Për këtë arsye është e nevojshme të kryhen prova paraprake në kushtet konkrete të përdorimit. Përdoruesi duhet të ketë parasysh që të lexojë Skedën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së produktit, ku përmbahen të dhënat kimiko-fizike dhe toksikologjike, fazat e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim transportimin, përdorimin dhe shkatërrimin e produktit dhe paketimin e tij duke respektuar sigurinë. Gjithësesi duhet të mbahet parasysh që të mos shpërndahet produkti dhe amballazhi i tij në ambient.

Për të verifikuar vlefshmërinë e produktit, në varësi të kërkesave të veçanta, është e nevojshme të kryhen gjithnjë prova paraprake.

Mos e aplikoni në prani të rrezatimit të drejtpërdrejt dhe kujdesuni për mbrojtjen dhe stazhionimin e lagësht.

Mos aplikoni në substrate pak ose jo-poroze ose të veshura më parë me trajtime kundër ujit në përgjithësi, nëse jo pas një ashpërimit të përshtatshëm nga hammers bush, sanders dhe pajisje të përshtatshme për trajtimet përgatitore të substrate ose pas trajtimit të përshtatshëm me primers polimer të përshtatshme.

OSMOCEM N prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer