



OSM.0087

OSMOCEM QUICK

Përbërje çimentoje për ndalimin e menjëhershëm të depërtimit të ujit

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Kovë 5 kg
- Qese 25 kg
- Koli: 150 x (Kovë 5 kg)
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Shpatull

Familja
Osmocem

Linjat e produkteve

- Aqua
- Building
- Infratech

Përbërësit
Monokomponent

Tipologjia

Përzierje osmotike çimentoze me ngurtësim të shpejtë

Kategoritë e përdorimit

- Hidroizolime osmozike
- Ndalim i menjëhershëm i depërtimit të ujit me presion në ndërtesa
- Ndërrhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
- Ndërrhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe galerive

Paraqitja
Pluhur

Përshkrimi i produktit

Përzierje çimentoje, për ndalimin e menjëhershëm të infiltrimit të ujit në mjedise nëntokësore ose struktura mbi tokë, madje edhe në prani të presionit negativ. Bazuar në lidhje hidraulike me forcim shumë të shpejtë, agregate shumë të bukura të kuarcit, kompensatorë tkurrje, hidrofobikantë mikronizuar dhe aditive specifike për rregullimin e reologjisë. Nuk përmban kloride. Përzier me ujë, ajo krijon një përzierje të qëndrueshmërisë plastike tiksotropike, lehtësisht e aplikueshme edhe vertikalisht, e cila ngurtësohet në 30 "- 60", duke iu përmbajtur përkryer mbështetjes së ashpër.

Konsumi

Përafërsisht 17 kg/m² OSMOCEM QUICK për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1700 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit

Ndalesa e menjëhershme e depërtimit të ujit në strukturat e ndërtimit: basene, tanke, bodrumet, boshtet e ashensorit, kanalizimet, muret e nënçmuara etj. Shembuj të përdorimit: vulosje e papërshkueshme e çarjeve dhe vrimave, riparim i papërshkueshëm nga uji i lidhjeve të ngurtë të hedhjes, sistemet hidroizoluese të bëra në kombinim me FLEXSEAL 300 hidroizolues dhe llaçë të papërshkueshëm nga linja OSMOCEM.

Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:
6 muaj



Pa tretës



Pot life:
60 s



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C



Trashësia maksimale e lejueshme:
15 cm



Trashësia minimale e lejueshme:
3 cm



Ngjyrat në dispozicion
Gri

Veçoritë teknike

Koha e hedhjes (20° C): 120 - 180 s

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 180 s

pH: 12.8 _

Rezistenca në ngjeshje pas 01 dite (UNI EN 12190): > 11 MPa

Rezistenca në ngjeshje pas 12 orë (UNI EN 12190): > 5 MPa

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 12190): > 25 MPa

Rezistenca në përkulje pas 01 ditë (UNI EN 196/1): > 3 MPa

Rezistenca në përkulje pas 01 orë (UNI EN 196/1): > 2 MPa

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (UNI EN 196/1): > 4 MPa

Tërheqja e lirë në ajër në 28 ditë: < 1 mm/m



www.azichem.com

Përditësimi më: 11/09/2019
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Tulla
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Pastroni tërësisht sipërfaqet e kontaktit. Në rastin e lezimeve, ndërprerjeve, dëmtimeve, etj. përgatitni paraprakisht pjesët e aplikimit duke i zhvendosur ato drejt brendësisë së muraturës, sipas formës së "bashkojës" (për të favorizuar vulën hidraulike të ndërhyrjes). Hiqni mbetjet e materialit të liruar nga vendet e përgatitura me anë të larja me presion dhe avujt e ajrit të ngjeshur. Çdo punë në sipërfaqet që janë të thata në këtë moment kërkon ngopjen e substratit.

Mënyra e përdorimit

Përzihet me ujë, nëse është e mundur në një temperaturë jo më të vogël se 20 ° C, jo më shumë se 250-300 cc për kg të produktit. Produkti reagon menjëherë dhe është shumë i shpejtë, prandaj përzier sasi të produktit të domosdoshëm dhe menjëherë të zbatueshëm. Përdorni produktin vetëm me dorë dhe menjëherë pas përzierjes së produktit me ujë, duke mbajtur dorashka mbrojtëse të gomës. Shtypni produktin e zier në mënyrë të vendosur në çarje ose vrimë dhe mbajeni këtë presion derisa të përfundojë rregullimi (rreth 120 - 180 sekonda).

Në rast të rrjedhjeve të shumta, filloni të aplikoni OSMOCEM QUICK nga rrjedhjet më të larta të ujit. Nëse është e nevojshme, në rast të infiltrimit nën presion, vazhdoni me instalimin e një kullimi të bërë nga një tub plastik me diametër të vogël, duke mbyllur së pari seksionet ngjitur me kullimin dhe pastaj, sapo ndërprerja të ndalet, kullimi vetë.

Magazinishi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënët teknike dhe përdorimet e renditura në këtë dokument janë rezultat i provave teknike të realizuara në laboratorë me tempetarura të kushtëzuara, dhe si të tilla mund të ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme prej kushteve të veprimit dhe të zbatimit. Për këtë arsye është e nevojshme të kryhen prova paraprake në kushtet konkrete të përdorimit.

Përdoruesi duhet të ketë parasysh që të lexojë Skedën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së produktit, ku përmbahen të dhënat kimiko-fizike dhe toksikologjike, fazat e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim transportimin, përdorimin dhe shkatërrimin e produktit dhe paketimin e tij duke respektuar sigurinë. Gjithësesi duhet të mbahet parasysh që të mos shpërndahet produkti dhe ambalazhi i tij në ambient.

OSMOCEM QUICK përmban çimento që në kontakt me djersën e trupit shkakton reaksion alkalik dhe reaksione alergjike në ato të predispozura: veshin mbështjellësa të dorezave mbrojtëse në gome të trashë dhe përdorin masat e zakonshme për trajtimin e produkteve me bazë çimentoje; në rast të kontaktit të larë me shumë ujë. Mos remixoni produktin gjatë forcimit dhe mos e notoni atë sapo të jetë në vend.

Për të verifikuar përshtatshmërinë e produktit, sipas nevojave specifike, është gjithmonë e domosdoshme të kryhen testet paraprake.

OSMOCEM QUICK prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **11/09/2019**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer